



استاندارد ملی ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

INSO

20181

1st.Edition

2016

۲۰۱۸۱

چاپ اول

۱۳۹۴

ورق‌های انعطاف‌پذیر عایق رطوبتی - ورق -
های قیری عایق‌رطوبتی بام - تعیین مقاومت
به جریان در دمای بالا - روش آزمون

**Flexible sheets for Waterproofing
-Bitumen sheets for roof Determination of
waterproofing flow - resistance at elevated
temperature- Test Method**

ICS: 91.100.50

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان ملی تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«ورق‌های انعطاف‌پذیر عایق رطوبتی- ورق‌های قیری عایق رطوبتی بام- تعیین مقاومت به جریان در دمای بالا- روش آزمون»

سمت و / یا نمایندگی

شرکت بازرگانی آیندگان کیفیت ایرانیان

رئیس:

صمدی، جواد

(کارشناس شیمی)

دبیر:

سازمان ملی استاندارد ایران

مجتبی، سید علیرضا

(کارشناس مهندسی مواد-سرامیک)

اعضاء: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

انجمن عایق رطوبتی دلیجان

ابراهیمی، اسماعیل

(کارشناس فیزیک)

انجمن عایق رطوبتی خراسان رضوی

اسلامی، سارا

(کارشناس شیمی)

پژوهشگاه استاندارد

سامانیان، حمید

(کارشناس ارشد مهندسی مواد-سرامیک)

شرکت ایزوگام شرق

صالحی فرد، احمد

(کارشناس مهندسی شیمی نفت)

موسسه تحقیقات و فناوری پارس

صدریزاده، مریم

(کارشناس ارشد مدیریت)

سازمان ملی استاندارد ایران

عباسی رزگله، محمدحسین

(کارشناس مهندسی مواد-سرامیک)

شرکت آذریام

فتح زاده اسکویی، سعید

(کارشناس ارشد مدیریت)

اداره کل استاندارد استان تهران	فرشاد، فرناز (کارشناس شیمی)
پژوهشگاه استاندارد	قعری، هما (کارشناس ارشد شیمی)
اداره کل استاندارد استان مرکزی	کریمیان، محمدرضا (کارشناس مهندسی متالورژی)
شرکت آذر بام	کریمیان خسروشاهی (کارشناس مهندسی پتروشیمی)
کارشناس	مکاری، داود (کارشناس مهندسی مکانیک)
اداره کل استاندارد استان مرکزی	نصراللهی، محمود (کارشناس ارشد مدیریت)
شرکت سینا بام	نصیری، محمود (کارشناس مهندسی عمران)
شرکت پشم شیشه ایران	نیکزاد، یاسر (کارشناس ارشد شیمی تجزیه)
اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی	وفایی، ولی (کارشناس شیمی)

پیش‌گفتار

استاندارد «ورق‌های انعطاف‌پذیر عایق رطوبتی - ورق‌های قیری عایق رطوبتی با م- تعیین مقاومت به جریان در دمای بالا- روش آزمون» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده است و در ششصد و دوازدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 1110: 2010, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature

ورق‌های انعطاف‌پذیر عایق رطوبتی - ورق‌های قیری عایق رطوبتی بام - تعیین مقاومت به جریان در دمای بالا - روش آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

- ۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت به جریان در دماهای بالا ورق‌های انعطاف‌پذیر قیری عایق رطوبتی بام است.
- ۱-۲ این آزمون در دمای مشخص یا در دماهای مختلف متواالی به منظور تعیین حد مقاومت به جریان انجام می‌شود. بنابراین، این آزمون می‌تواند جهت اثبات مقاومت به جریان مورد نیاز برای یک محصول، یا برای تعیین حد مقاومت به جریان در اثر پیر شدگی مصنوعی، به کار رود.
- ۱-۳ این استاندارد برای عایق‌های رطوبتی بدون لایه تقویت کننده کاربرد ندارد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- 2-۱ EN 13416, Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof Rules for sampling -waterproofing

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

۱-۳ مقاومت به جریان^۱

توانایی آزمونه ورق قیری که به صورت عمودی در شرایط دمایی مشخص آویزان شده است، به طوری که روکش بیشتر از ۲ میلی‌متر حرکت نکرده باشد و هیچگونه قطره‌ای از آن نیفتاده باشد.

۲-۳

حد مقاومت به جریان (F)^۱

بیشترین دمایی که در آن، روکش آزمونه ورق قیری که به صورت عمودی آویزان شده، بیشتر از ۲ میلی‌متر جابجایی نداشته و هیچ قطره‌ای از نیفتاده باشد.

۳-۳

جریان^۲

بیشترین تفاوت مابین بعد طولی آزمونه، قبل و بعد از حرارت دهی داخل گرمخانه.

۴-۳

قطرهای افتاده^۳

ترکیبات روغنی خارج شده از روکش عایق، که بعد از گرمادهی بروی یک کاغذ سفید که در زیر آزمونه در طی حرارت دهی داخل گرمخانه می‌باشد.

یادآوری - ذرات معدنی (سنگریزه، تالک یا شن و غیره) قسمتی از روکش نمی‌باشند و نباید به عنوان قطرات افتاده شده، فرض کرد.

۴ اصول آزمون

آزمونهای بریده شده از نمونه عایق مورد نظر به طور عمودی در گرمخانه در دمای مشخص آویزان می‌شوند. بیشترین بعد طولی آزمونه قبل و بعد از حرارت دهی داخل گرمخانه اندازه‌گیری می‌شود. میزان جابجایی (تفاوت مابین بعد طولی آزمونه) قبل و بعد از حرارت دهی داخل گرمخانه، محاسبه می‌شود. آزمون زمانی مردود است که این تفاوت، بیشتر از ۲۰ میلی‌متر باشد و/یا قطرات افتاده شده، مشاهده گردد.

۵ وسایل

۱-۵ گرمخانه با گردش هوای داخلی (بدون واردشدن هوای تازه) و بیشترین انحراف دمایی ± 2 درجه سلسیوس در دمای آزمون. این گرمخانه باید قابلیت بازیابی دما در عرض ۵ دقیقه بعد از بازنمودن درب به مدت ۳۰ ثانیه را داشته باشد.

۲-۵ سیم فلزی نازک، به شکل S

۳-۵ کاغذ سیلیکونی

۴-۵ کولیس با دقیق ۰,۱ میلی‌متر

1-Flow resistance limit

2- Flow

3-Falling droplets

۵-۵ کاغذ سفید با توانایی تحمل دمای آزمون

۶ نمونهبرداری

نمونهبرداری باید طبق استاندارد بند ۱-۲ انجام شود.

۷ تهیه و آماده سازی آزمونهای

آزمونهای باید به شکل مستطیل و به ابعاد زیر باشد:

- طول $X_0 (100 \pm 1)$ میلیمتر

- عرض ۵۰ میلیمتر تا ۱۰۰ میلیمتر

آزمونهای باید به صورتی که در بند ۲-۸ یا ۳-۸ شرح داده شده است تهیه شود. از نمونه درجهت طولی و عرضی،

به طوری که از لبه‌های ورق عایق رطوبتی ۱۵۰ میلیمتر فاصله داشته باشد، بریده شود. آزمونهای را به ترتیب

شماره‌گذاری کنید و آزمون را از یکی آزمونهای لبه شروع کنید.

یادآوری - به دلایل عملی، حداقل عرض و حداکثر عرض تعریف شده است. ابعاد کمتر از ۵۰ میلیمتر می‌تواند نتیجه آزمون را تحت تاثیر قرار داده و غیر عملی می‌باشد. ابعاد بزرگ‌تر از ۱۰۰ میلیمتر می‌تواند باعث خمیدگی آزمونهای در طول آزمون شود که ممکن است نتیجه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هر گونه فیلم محافظت، ترجیحاً با چسباندن یک نوار چسب در دمای محیط و خنک کردن آن و سپس جدا کردن نوار چسب از روی آزمون، برداید. همچنین می‌توان فیلم را به وسیله یک کمپرس جت هوا (با بیشینه فشار تقریبی ۵ بار و با قطر نازل تقریبی ۵ میلیمتر) جدا نمود.

آزمونهای قبل از انجام آزمون باید به مدت ۲ ساعت در دمای (23 ± 2) درجه سلسیوس بروی یک سطح صاف، به‌طوری که با همدیگر تماس نداشته باشند، قرار گیرند. آزمونهای نباید به یکدیگر و سطح صاف بچسبند. هر کجا که نیاز باشد می‌توان از یک کاغذ سیلیکونی برای جلوگیری از چسبیدن آزمونهای استفاده نمود.

۸ روش انجام آزمون


۱-۸ آمادگی جهت آزمون

گرمخانه را در دمای مشخص شده، پیش گرم کنید. در طول مدت زمان انجام آزمون، دما در داخل گرمخانه نباید بیش از ± 2 درجه سلسیوس تغییر داشته باشد.

۲-۸ تعیین مقاومت به جریان در دمای مشخص

سه آزمون که در هر کدام با سیم فلزی به شکل S، در وسط عرض آزمون در فاصله تقریبی ۱۵ میلیمتر از لبه بالایی آن قرار گرفته است، آماده کنید. طول X_0 هر آزمون را اندازه‌گیری کنید.

آزمونهای آماده شده را به صورت عمودی در ارتفاع یکسان در فاصله حداقل ۳۰ میلی‌متری از هم دیگر در داخل گرمانه آویزان کنید. یک کاغذ سفید رنگ در زیر آزمونهای قرار دهید. مدت زمان جا دادن کاغذ و آزمونهای در داخل آن باید بیشتر از ۳۰ ثانیه طول بکشد. دوره زمانی گرمادهی (120 ± 2) دقیقه بعد از جاسازی آزمونهای می‌باشد. به محض این‌که مدت زمان گرمادهی به پایان رسید، آزمونهای را از گرمانه خارج کنید و بدون این‌که به یکدیگر تماس یابند در حالت افقی به مدت ۲ ساعت در دمای (23 ± 2) درجه سلسیوس خنک کنید. بعد از پایان دوره گرمادهی و خنک شدن طول آزمونهای را در بزرگ‌ترین نقطه اندازه‌گیری کنید و ببینید آیا طول آزمونه (از بالا به پایین) کمتر یا مساوی با ($X_0 + 2$) میلی‌متر می‌باشد (شکل ۱ را ببینید).
کاغذ سفید را جهت وجود قطرات افتاده شده بررسی کنید.



شکل ۱- طول آزمونه قبل و بعد از حرارت دهی

۳-۸ تعیین حد مقاومت به جریان

حد مقاومت به جریان توسط آزمونهای مقدماتی بروی تک تک آزمونهای در دماهای مختلف با فواصل ۵ درجه سلسیوس، باید تعیین شود.

هدف از این آزمون‌های اولیه به دست آوردن دو مرحله دمایی T و $(T+5)$ درجه سلسیوس می‌باشد که در آن شرایط ذیل حاصل می‌گردد:

جابجایی $\Delta L \leq 2\text{mm}$ و بدون قطرات افتاده شده در دمای T و جابجایی $\Delta L > 2\text{mm}$ و/یا وجود قطرات افتاده شده در دمای $(T+5)$ درجه سلسیوس.

یک آزمونه جدید باید جهت هر مرحله دمایی به کار برد شود. بعد از این‌که این دو دما در آزمون مقدماتی تعیین شدند، مشخصات مقاومت به جریان مطابق بند ۲-۸ بر روی یک سری از آزمون‌ها، تعیین خواهد شد. آزمون‌ها در دو دمای T و $(T+5)$ درجه سلسیوس انجام خواهد شد. برای هر دما یک سری جدید از آزمونه باید مورد استفاده قرار گیرد.

۹ محاسبه نتایج، ارزیابی و دقت روش آزمون

۱-۹ مقاومت به جریان

مقاومت به جریان در یک دمای مشخص زمانی به عنوان موفقیت در آزمون تلقی می‌شود که، اختلاف اندازه‌گیری طول سه آزمونه از بالا به پایین بیش از (X_{0+2}) میلی‌متر نباشد و قطرات افتاده‌ای، مشاهده نشود.

۲-۹ حد مقاومت به جریان

حد مقاومت به جریان (F) ، کمترین دمای (T) می‌باشد.

۳-۹ دقت روش آزمون

۱-۳-۹ تکرارپذیری

- انحراف استاندارد تکرار پذیری نتایج: $\sigma_r = 0.7$ درجه سلسیوس

- فاصله اطمینان (۹۵ درصد) نتایج: $q_r = 1.3$ درجه سلسیوس

- حد تکرارپذیری (تفاوت مابین دو نتیجه): $r = 2$ درجه سلسیوس

۲-۳-۹ تجدید پذیری

- انحراف استاندارد تجدید پذیری نتایج: $\sigma_r = 3.5$ درجه سلسیوس

- فاصله اطمینان (۹۵ درصد) نتایج: $q_r = 6.7$ درجه سلسیوس

- حد تجدید پذیری (تفاوت مابین دو نتیجه): $R = 10$ درجه سلسیوس

۱۰ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حاوی حداقل اطلاعات زیر باشد:

۱۰-۱ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

- ۲-۱۰ تمام جزئیات لازم برای مشخص کردن محصول مورد آزمون؛
- ۳-۱۰ اطلاعات مربوط به نمونه‌برداری طبق بند ۶؛
- ۴-۱۰ جزئیات آماده سازی آزمونهای آزمون؛ طبق بند ۷؛
- ۵-۱۰ نتایج آزمون، آزمونهای منفرد؛
- ۶-۱۰ نتایج آزمون طبق بند ۹؛
- ۷-۱۰ تاریخ انجام آزمون.