

ISIRI

10948

1st. edition



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۱۰۹۴۸

چاپ اول

مصالح ساختمانی - فراورده‌های عایق‌کاری
(ICB) - چوب پنبه منبسط کارخانه‌ای (ICB)
ویژگی‌ها

**Construction materials -
Thermal insulation products for buildings -
Factory made products of expanded
cork (ICB) – Specifications**

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تهران - خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی میدان ونک، پلاک ۱۲۹۴، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳

تلفن: ۰۲۶۱(۲۸۰۶۰۳۱)-۸

دورنگار: ۰۲۶۱(۲۸۰۸۱۱۴)

پیام نگار: standard@isiri.org.ir

وبگاه: www.isiri.org

بخش فروش، تلفن: ۰۲۶۱(۲۸۱۸۹۸۹)، دورنگار: ۰۲۶۱(۲۸۱۸۷۸۷)

بها: ۳۸۷۵ ریال

Institute of Standards and Industrial Research of IRAN

Central Office: No.1294 Valiaser Ave. Vanak corner, Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: +98 (21) 88879461-5

Fax: +98 (21) 88887080, 88887103

Headquarters: Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163

Tel: +98 (261) 2806031-8

Fax: +98 (261) 2808114

Email: standard @ isiri.org.ir

Website: www.isiri.org

Sales Dep.: Tel: +98(261) 2818989, Fax.: +98(261) 2818787

Price:3875 Rls.

بهنام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده^۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه^{*} صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام باصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کش رو / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعل در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهما، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانهایها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«مصالح ساختمانی - فراورده‌های عایق کاری حرارتی - چوب پنبه منبسط
کارخانه‌ای (ICB) - ویژگی‌ها»

سمت و / یا نمایندگی

مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
(دکترای راه و ساختمان)

رئیس:

گنجه‌ای، سپهر

(دکترای راه و ساختمان)

دیران:

ویسه، سهراب

(دکترای مهندسی معدن)

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
(لیسانس شیمی)

خدابنده، ناهید

(لیسانس شیمی)

اعضا:

شرکت آریانا پارس

امینی، علی

(لیسانس مهندسی شیمی)

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
(فوق لیسانس شیمی)

تقی اکبری، لیلا

(فوق لیسانس شیمی)

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
(لیسانس مهندسی عمران)

حکاکی فرد، حمید رضا

(لیسانس مهندسی عمران)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
(فوق لیسانس مواد ساختمانی)

حمیدی، عباس

(فوق لیسانس مواد ساختمانی)

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
(فوق لیسانس معماری)

لنکرانی، مهرناز

(فوق لیسانس معماری)

مالمیر، شهاب

(لیسانس مهندسی معدن)

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مجتبوی، سید علیرضا

(لیسانس مهندسی مواد و سرامیک)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

نوابی الوار، حسن

(فوق لیسانس مهندسی مواد)

وزارت صنایع و معادن

یگانی، فرشته

(لیسانس مهندسی عمران)

شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

فهرست مندرجات

عنوان	صفحة
آشنایی با مؤسسه استاندارد	ج
کمیسیون فنی تدوین استاندارد	د
پیش گفتار	ز
هدف	۱
دامنه کاربرد	۲
مراجع الزامی	۳
اصطلاحات و تعاریف، نمادها، اختصارات و یکاها	۴
ویژگی‌ها	۵
کلیات	۱-۵
ویژگی‌ها برای تمام کاربردها	۲-۵
مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی	۱-۲-۵
طول و عرض	۲-۲-۵
ضخامت	۳-۲-۵
گونیا بودن	۴-۲-۵
تخت بودن	۵-۲-۵
پایداری ابعادی	۶-۲-۵
مقاومت خمشی	۷-۲-۵
واکنش در برابر آتش	۸-۲-۵
مقدار رطوبت	۹-۲-۵
چگالی ظاهری	۱۰-۲-۵
ویژگی‌ها برای کاربردهای خاص	۳-۵
کلیات	۱-۳-۵
پایداری ابعادی تحت شرایط معین	۲-۳-۵
تغییر شکل تحت دما و بار فشاری معین	۳-۳-۵
تنش فشاری در 10% تغییر شکل	۴-۳-۵
مقاومت کششی عمود بر سطوح	۵-۳-۵
بار متمرکز	۶-۳-۵
خوش فشاری	۷-۳-۵

ادامه فهرست مندرجات

صفحه		عنوان
۱۳	مقاومت برشی	۸-۳-۵
۱۳	جذب آب	۹-۳-۵
۱۴	انتقال بخار آب	۱۰-۳-۵
۱۴	سفتی دینامیکی	۱۱-۳-۵
۱۴	قابلیت فشردگی	۱۲-۳-۵
۱۵	جذب صدا	۱۳-۳-۵
۱۵	مقاومت در برابر جریان هوا	۱۴-۳-۵
۱۵	آزاد سازی مواد خطرناک	۱۴-۳-۵
۱۵	روش‌های آزمون	۶
۱۵	نمونه برداری	۱-۶
۱۵	تثبیت شرایط	۲-۶
۱۶	انجام آزمون	۳-۶
۱۶	کلیات	۱-۳-۶
۱۶	مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی	۲-۳-۶
۱۹	کد شناسایی	۷
۲۰	ارزیابی انطباق	۸
۲۰	نشانه گذاری و برچسب گذاری	۹
۲۱	بسته بندی و نگه داری	۱۰
۲۲	پیوست الف (الزامی) تعیین مقادیر اعلام شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی	پیوست الف (الزامی)
۲۵	پیوست ب (الزامی) کنترل تولید کارخانه	پیوست ب (الزامی)
۲۹	پیوست پ (اطلاعاتی) مثال‌هایی برای تعیین مقادیر اعلام شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی برای یک فراورده یا گروهی از فراوردها	پیوست پ (اطلاعاتی)

پیش گفتار

استاندارد " مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق کاری حرارتی چوب پنبه منبسط کارخانه‌ای (ICB)-ویژگی‌ها" ، که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهیه و تدوین شده و در دویست و سومین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ ۸۷/۸/۱۴ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

EN 13170:2001, Thermal insulation products for buildings -Factory made products of expanded cork (ICB) – Specification.

مصالح ساختمانی- فراورده‌های عایق کاری حرارتی تخته چوب پنبه منبسط کارخانه‌ای (ICB) - ویژگی‌ها

۱ هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها برای فراورده‌های عایق‌های حرارتی تخته چوب پنبه منبسط کارخانه‌ای است که در عایق‌کاری ساختمان استفاده می‌شود. این فراورده‌ها با چوب پنبه دانه‌ای متراکم بدون چسباننده‌های اضافی ساخته و بصورت تخته‌های بدون روکش ارائه می‌شوند.

۲ دامنه کاربرد

۱-۲ این استاندارد برای فراورده‌های مورد مصرف در سامانه‌های عایق حرارتی پیش ساخته و پنل‌های مرکب کاربرد دارد ولی عملکرد سامانه‌های دارای این فراورده‌ها را دربر نمی‌گیرد.

۲-۲ این استاندارد خصوصیات فراورده و روش‌های آزمون، ارزیابی انطباق، نشانه‌گذاری و برچسب گذاری را دربر می‌گیرد.

۳-۲ این استاندارد تراز مورد نیاز یک خاصیت معین برای آن که یک فراورده در کاربرد خاصی مناسب باشد را مشخص نمی‌کند. ترازهای مورد نیاز برای یک کاربرد معین را باید در مقررات یا استانداردهایی که با این استاندارد مغایرت ندارند یافت.

۴-۲ این استاندارد محصولاتی با مقاومت حرارتی اعلام شده کمتر از $0.05 \text{ W/m}^2\text{K}$ در 10°C و ضریب هدایت حرارتی زیاد تر از 0.065 W/(m.K) در 10°C را شامل نمی‌شود.

۳ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی یا ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :

- ۱-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۳: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین طول و عرض- روش آزمون.
- ۲-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۴: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین ضخامت- روش آزمون.
- ۳-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۵: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین گونیا بودن- روش آزمون.
- ۴-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۶: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین تخت بودن- روش آزمون
- ۵-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۷: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین رفتار فشاری- روش آزمون.
- ۶-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۷۱-۲: سال ۱۳۸۳، واکنش در برابر آتش برای مصالح و فراورده‌های ساختمانی- روش‌های آزمون- قسمت دوم- آزمون قابلیت نسختن مواد- روش آزمون.
- ۷-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۸: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین چگالی ظاهری- روش آزمون.
- ۸-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۳: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین پایداری ابعادی در شرایط آزمایشگاهی نرمال- روش آزمون.
- ۹-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۴: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین- روش آزمون.
- ۱۰-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۵: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین تغییر شکل تحت شرایط دما و بار معین- روش آزمون.
- ۱۱-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۶: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین خزش فشاری- روش آزمون.
- ۱۲-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۹: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین مقاومت کششی عمود بر سطوح- روش آزمون
- ۱۳-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۲۰: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین جذب آب کوتاه مدت به وسیله غوطه‌ورسازی جزیی- روش آزمون
- ۱۴-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۷۱-۵: سال ۱۳۸۵، واکنش در برابر آتش فراورده‌های ساختمانی، روش‌های آزمون- قسمت پنجم- تعیین گرمای ناشی از سختن مواد.

- ۱۵-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۴: سال ۱۳۸۴، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - واژه نامه.
- ۱۶-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۴: سال ۱۳۸۴، آکوستیک، جذب کننده‌های صدا برای استفاده در ساختمان، درجه بندی جذب صدا.
- ۱۷-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۷۱-۴: سال ۱۳۸۴، واکنش در برابر آتش برای مصالح و اجزای ساختمانی، روش‌های آزمون - قسمت چهارم - قابلیت افزایش فراورده‌های ساختمانی در برخورد مستقیم شعله (آزمون منبع تک شعله).
- ۱۸-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۹: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی - تعیین خواص انتقال بخار آب.
- ۱۹-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۲: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی، تعیین رفتار خمثی - روش آزمون.
- ۲۰-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۳: سال ۱۳۸۳، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی، تعیین رفتار برشی - روش آزمون.
- ۲۱-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۶: سال ۱۳۸۴، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی، تعیین رفتار تحت بار مرکز - روش آزمون.
- ۲۲-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۳: سال ۱۳۸۴، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی، تعیین ضخامت فراورده‌های عایق‌کاری کف شناور - روش آزمون.
- ۲۳-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹: سال ۱۳۸۴، واکنش در برابر آتش برای مصالح و اجزای ساختمانی، طبقه بندی.
- ۲۴-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۱: سال ۱۳۸۴، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی، تعیین مواد آلی - روش آزمون.
- ۲۵-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۲: سال ۱۳۸۴، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی، تعیین سفتی دینامیکی فراورده‌های مورد استفاده در زیر کف‌های شناور در ساختمان‌های مسکونی - روش آزمون.
- ۲۶-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۲۱: سال ۱۳۸۵، مصالح ساختمانی، فراورده‌های عایق‌کاری حرارتی، تعیین مقاومت حرارتی به وسیله لوح گرم محافظت شده و روش جریان حرارت سنج فراورده‌های با مقاومت حرارتی زیاد و متوسط - روش آزمون.

- 3-27 EN12939:2000, Thermal performance of building materials and products – Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods – thick products of high and medium thermal resistance
- 3-28 EN13172: 2001 , Thermal insulating products – Evaluation of conformity
- 3-29 EN13823:2003, Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

- 3-30 ISO354: 2003, Acoustics-Measurement of sound absorption in a reverberation room
- 3-31 ISO12491, Statistical methods for quality control for building material and components
- 3-32 EN12105:1998, Resilient floor coverings – Determination of moisture content of agglomerated composition cork.

۴ اصطلاحات و تعاریف، نمادها، اختصارات و یکاها

۱-۴

اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد بند ۳-۱۳، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌رود:

۱-۱-۴

چوب پنبه

لایه محافظ درخت چوب پنبه که می‌توان آن را به طور دوره‌ای از تنہ و شاخه‌ها جدا و برای تهییه مواد خام برای فراوردهای چوب پنبه استفاده کرد.

۲-۱-۴

چوب پنبه دانه‌ای

تکه‌های چوب پنبه‌ای که از طریق ساییدن و/یا آسیاب کردن چوب پنبه خام یا مصنوعی به دست می‌آید.

یادآوری - معمولاً ، اندازه دانه‌ها بین ۴ mm تا ۲۲ mm است.

۳-۱-۴

تخته چوب پنبه منبسط^۱ ICB

فراورده پیش ساخته‌ای که از چوب پنبه دانه‌ای ساییده منبسط ساخته و منحصرآ با چسب طبیعی که از دیواره سلول آن تحت فشار و حرارت خارج شده چسبانده می‌شود.

۴-۱-۴

تخته، دال

فراورده (عایق حرارتی) صلب یا نیمه صلب با شکل و سطح مقطع مستطیل است که در آن ضخامت یکنواخت بوده و اساساً از سایر ابعاد کوچکتر است.

یادآوری - تخته‌ها معمولاً از دال‌ها نازک‌تر هستند و می‌توان آن‌ها را به شکل لبه‌دار نیز تولید کرد.

۵-۱-۴

تراز

مقدار معینی که حد بالایی یا پایینی از یک الزام است. تراز از طریق مقدار اعلام شده خصوصیات مربوط ارائه می‌شود.

۶-۱-۴

کلاس

ترکیبی از دو تراز یک خاصیت است که عملکرد باید بین آن دو قرار گیرد.

۲-۴

نمادها، اختصارات و یکاهای

نمادها و یکاهای استفاده شده در این استاندارد عبارتند از:

یکا	کمیت	نماد
—	ضریب جذب صدای کاربردی	α_p
—	ضریب جذب صدای وزن یافته	α_w
mm	عرض	b
mm	فسردگی	c
mm	ضخامت تحت بار $(2/5 \pm 0/5)$ kPa	d
mm	ضخامت تحت بار 2 بعد از برداشتن بار اضافی 48 kPa	d_B
mm	ضخامت تحت بار 250 Pa	d_L
mm	ضخامت اسمی فراورده	d_N
mm	ضخامت آزمونه	d_S
%	تغییر نسبی در عرض	$\Delta \varepsilon_b$

%	تغییر نسبی در ضخامت	$\Delta \epsilon_d$
%	تغییر نسبی در طول	$\Delta \epsilon_l$
mm/m	تغییر نسبی تخت بودن	$\Delta \epsilon_s$
mm	تغییر شکل تحت دما و بار فشاری معین	ϵ
%	خرش فشاری	ϵ_{cl}
%	کاهش ضخامت نسبی کل	ϵ_t
kN	نیروی فشاری در نقطه بحرانی	F_p
%	مقدار رطوبت	H
—	ضریب مربوط به تعداد نتایج آزمون در دسترس	K
mm	طول	l
W/(m.K)	ضریب هدایت حرارتی٪ از فراورده با تراز اطمینان ۹۰٪	$\lambda_{90/90}$
W/(m.K)	ضریب هدایت حرارتی اعلام شده	λ_D
W/(m.K)	یک نتیجه آزمون ضریب هدایت حرارتی	λ_i
W/(m.K)	ضریب هدایت حرارتی میانگین	λ_{mean}
—	تعداد نتایج آزمون	n
m ² .K/W	مقاومت حرارتی٪ از فراورده با تراز اطمینان ۹۰٪	$R_{90/90}$
m ² .K/W	مقاومت حرارتی اعلام شده	R_D
m ² .K/W	یک نتیجه آزمون مقاومت حرارتی	R_i
m ² .K/W	مقاومت حرارتی میانگین	R_{mean}
Kg/cm ³	چگالی ظاهری	ρ_a
mm/m	انحراف از گونیا بودن در طول و عرض	S_b
mm	انحراف از گونیا بودن در ضخامت	S_d
mm	انحراف از تخت بودن	S_{max}
m ² .K/W	تخمین انحراف استاندارد مقاومت حرارتی	S_R
W/(m.k)	تخمین انحراف استاندارد ضریب هدایت حرارتی	s_λ
MN/m ³	سفتی دینامیکی	s'
kPa	تنش فشاری در ۱۰٪ تغییر شکل	σ_{l0}
kPa	مقاومت خمشی	σ_b
kPa	تنش فشاری اعلام شده	σ_c

kPa	مقاومت کششی عمود بر سطوح	σ_{mt}
kg/m^2	جذب آب کوتاه مدت	W_p
kPa	تنش برشی	τ
$\text{m}^2 \cdot \text{h.Pa/mg}$	مقاومت در برابر بخار آب	Z
نماد تراز اعلام شده برای مقاومت در برابر جریان هوا		AF
نماد تراز اعلام شده برای ضریب جذب صدای عملی		AP
نماد تراز اعلام شده برای ضریب جذب صدای وزن یافته		AW
نماد تراز اعلام شده برای خوش فشاری		$CC(i_1/i_2\%,y)\sigma_c$
نماد تراز اعلام شده برای فشردگی		CP
نماد تراز اعلام شده برای تنش فشاری در 10% تغییر شکل		$CS(10)$
نماد تراز برای پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت نسبی و دمای مشخص		$DS(TH)$
نماد مقدار اعلام شده پایداری ابعادی تحت شرایط دمای مشخص		$DS(T+)$
نماد مقدار اعلام شده برای تغییر شکل تحت دما و بار مشخص		DLT
نماد کلاس اعلام شده برای رواداری های طول		L
نماد تراز اعلام شده برای بار مرکز در نقطه بحرانی		$PL(P)$
نماد تراز اعلام شده برای سفتی دینامیکی		SD
نماد کلاس اعلام شده برای رواداری های ضخامت		T
نماد تراز اعلام شده برای مقاومت کششی عمود بر سطوح		TR
نماد کلاس اعلام شده برای رواداری های عرض		W
نماد تراز اعلام شده برای جذب آب کوتاه مدت		WS
نماد مقدار اعلام شده برای مقاومت در برابر نفوذ بخار آب		Z
نماد استفاده شده در کد مشخصه برای نشان دادن کلاس یا تراز مربوط برای یک خاصیت اعلام شده		i
نماد استفاده شده در کد مشخصه برای نشان دادن تنش فشاری یا خوش فشاری اعلام شده		σ_c
نماد استفاده شده در کد مشخصه برای نشان دادن تعداد سال های برون یابی (خوش فشاری)		y

۱-۵ کلیات

خواص فراورده‌ها باید براساس بند ۶ این استاندارد ارزیابی شوند. فراورده‌ها برای مطابقت با این استاندارد باید با ویژگی‌های بند ۲-۵ و برحسب مورد با ویژگی‌های بند ۳-۵ مطابقت داشته باشند. یک نتیجه آزمون برای یک خاصیت فراورده، میانگینی از مقادیر اندازه‌گیری شده بر روی تعداد آزمونه‌هایی است که در جدول ۶ آمده است.

۲-۵ ویژگی‌ها برای تمام کاربردها**۲-۵-۱ مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی**

مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی باید بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام شده مطابق استاندارد بند ۲۶-۳ یا برای فراورده‌های ضخیم مطابق استاندارد بند ۳-۲۷ باشد.

مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی باید مطابق پیوست الف تعیین شده و توسط تولید کننده برابر بندهای زیر اعلام شود:

۲-۵-۱-۱ دمای متوسط مرجع باید 10°C باشد.

۲-۵-۱-۲ مقادیر اندازه‌گیری شده باید با سه رقم معنی‌دار بیان شوند.

۲-۵-۱-۳ مقاومت حرارتی، R_D ، باید همیشه اعلام شود. ضریب هدایت حرارتی، λ_D ، در صورت امکان باید اعلام شود.

۴-۱-۲-۵ مقاومت حرارتی، R_D ، و ضریب هدایت حرارتی، λ_D ، باید با مقادیر حدی اعلام شود که نماینده حداقل ۹۰٪ فراورده باشد که با تراز اطمینان ۹۰٪ تعیین می‌شود.

۵-۱-۲-۵ مقدار ضریب هدایت حرارتی $\lambda_{90/90}$ باید با تقریب 1 W/m.K رو به بالا گرد و به صورت D در ترازهایی با گامهای 1 W/m.K بیان شود.

۶-۱-۲-۵ مقاومت حرارتی، R_D ، اعلام شده باید از ضخامت اسمی، d_N ، و ضریب هدایت حرارتی $\lambda_{90/90}$ متناظر محاسبه شود.

۷-۱-۵ مقدار مقاومت حرارتی، $R_{90/90}$ ، هنگامی که از روی ضخامت اسمی، d_N ، و متناظر با ضریب هدایت حرارتی، $\lambda_{90/90}$ ، محاسبه می شود باید با تقریب $0.5 \text{ m}^2 \text{K/W}$ رو به پائین گرد و به صورت، R_D ، در ترازهایی با گامهای $0.5 \text{ m}^2 \text{K/W}$ اعلام شود.

۸-۱-۵ مقدار، $R_{90/90}$ ، برای فراوردهایی که فقط مقاومت حرارتی آنها مستقیماً اندازه گیری می شود باید با تقریب $0.5 \text{ m}^2 \text{K/W}$ رو به پائین گرد و به صورت، R_D ، در ترازهایی با گامها $0.5 \text{ m}^2 \text{K/W}$ اعلام شود.

مثالهایی از تعیین مقادیر اعلام شده مقاومت حرارتی، R_D ، و ضریب هدایت حرارتی، λ_D ، در پیوست پ ارائه شده است.

۲-۲-۵ طول و عرض

طول، a و عرض، b باید مطابق استاندارد بند ۳-۱ تعیین شود. هیچ یک از نتایج آزمون طول a ، نباید از مقدار اسمی انحرافی بیشتر از رواداری های داده شده در جدول ۱ و هیچ یک از نتایج آزمون عرض b ، نباید از مقدار اسمی انحرافی بیشتر از رواداری های داده شده در جدول ۲ برای کلاس های اعلام شده داشته باشند:

جدول ۱: کلاس هایی برای رواداری های طول

رواداری mm	کلاس
± 3	L1
± 5	L2

جدول ۲: کلاس هایی برای رواداری های عرض

رواداری mm	کلاس
± 2	W1
± 3	W2

یادآوری - ابعاد خطی متداول تخته های چوب پنبه منبسط (ICB) عبارتند از:

طول: ۱۰۰۰ میلیمتر

عرض: ۵۰۰ میلیمتر

٣-٢-٥ ضخامت

ضخامت، d، باید مطابق استاندارد بند ۲-۳ روش ب-۲ تحت فشار kPa (5 ± 0.5) تعیین شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید از ضخامت اسمی، d_N انحرافی بیشتر از رواداری‌های داده شده در جدول ۳ برای کلاس اعلام نموده باشد.

جدول ۳: کلاس‌ها برای رهبری‌های ضخامت

رواداری‌ها	ضخامت mm	کلاس
$\pm 1\text{ mm}$	$5.0 \leq d \leq 20$	T1
$\pm 2\text{ mm}$ ، حد اکثر $\pm 2\%$	$d > 50$	T2

گونیا بودن ۴-۲-۵

گونیا بودن باید مطابق استاندارد بند ۳-۳ تعیین شود. انحراف از گونیا بودن برای طول و عرض، S_d ، نباید بیشتر از 4 mm/m باشد. انحراف از گونیا بودن برای ضخامت، D_d ، نیز نباید بیشتر از 2 mm باشد.

٥-٢-٥ تخت یودن

تخت بودن باید مطابق استاندارد بند ۳-۴ تعیین شود. انحراف از تخت بودن، S_{max} ، باید بیشتر از ۲ mm باشد.

۵-۲-۶ پايداري ابعادي

۱-۶-۲-۵ پایداری ابعادی تحت شرایط آزمایشگاهی نرمال ثابت

پایداری ابعادی تحت شرایط آزمایشگاهی نرمال ثابت (دماي 23°C و رطوبت نسبی٪ ۵۰) باید مطابق روش استاندارد بند ۳-۸ بعد از قرارگیری آزمونهای آزمونهای آزمایشگاهی تعیین شود. تغییرات نسبی طول، $\Delta\epsilon_l$ ، عرض، $\Delta\epsilon_b$ ، و انحراف نسبی در تخت بودن، $\Delta\epsilon_s$ ، نیز نباید بیش از ۱ mm/m باشد.

۲-۶-۵ پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین

هنگامی که از آزمون سختگیرانه‌تر شرح داده شده در بند ۵-۳-۲ استفاده می‌شود، این آزمون نباید انجام شود.

۷-۲-۵ مقاومت خمثی

مقاومت خمثی، σ_b ، باید مطابق استاندارد بند ۳-۱۹ تعیین شود. برای مقاصد حمل و نقل مقاومت خمثی نباید کمتر از ۱۳۰ kPa باشد.

۸-۲-۵ واکنش در برابر آتش

طبقه واکنش در برابر آتش باید مطابق استاندارد بند ۳-۳۲ تعیین شود.

۹-۲-۵ مقدار رطوبت

مقدار رطوبت، H ، باید مطابق استاندارد بند ۳-۳۳ تعیین شود. فراورده باید در مدت انبارداری در برابر باران محافظت شود. تحت این شرایط، هیچ نتیجه آزمون مقدار رطوبت نباید بیش از ۸٪ وزنی باشد.

۱۰-۲-۵ چگالی ظاهری

چگالی ظاهری، ρ_a ، باید مطابق استاندارد بند ۳-۷ تعیین شود. فراورده باید در مدت انبارداری در برابر باران محافظت شود. تحت این شرایط، هیچ نتیجه آزمونی نباید بیش از 130 kg/m^3 باشد.

۳-۵ ویژگی‌ها برای کاربردهای خاص

۱-۳-۵ کلیات

اگر هیچ ویژگی برای یک خاصیت شرح داده شده در بند ۳-۵ برای فراوردهای هنگام بهره‌برداری وجود نداشته باشد، آنگاه نیازی به تعیین این خاصیت و اعلام آن توسط تولید کننده نیست.

۲-۳-۵ پایداری ابعادی تحت شرایط معین

۱-۲-۳-۵ پایداری ابعادی در دمای معین

پایداری ابعادی در دمای معین باید مطابق استاندارد بند ۳-۹ تعیین شود. آزمون باید بعد از قرارگیری آزمونهای به مدت ۴۸ ساعت در دمای $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ انجام شود. تغییرات نسبی در طول، ΔL ، و عرض، ΔW_b ، نباید بیش از ۰/۵٪ باشد. تغییر نسبی در ضخامت، Δd ، نیز نباید بیش از ۱٪ باشد.

۲-۲-۳ پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین

پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین باید مطابق استاندارد بند ۳-۹ تعیین شود. آزمون باید بعد از قرارگیری آزمونهای آزمونی به مدت ۴۸ ساعت در دمای $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ و رطوبت نسبی $(90 \pm 5)\%$ انجام شود. تغییرات نسبی در طول، ΔL و عرض، ΔW ، نباید بیش از 0.5% باشد و تغییر نسبی در ضخامت، ΔH ، نباید بیش از 1% باشد.

۳-۳-۵ تغییر شکل تحت دما و بار فشاری معین

تغییر شکل تحت دما و بار فشاری معین، ϵ ، باید مطابق استاندارد بند ۳-۱۰ تعیین شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید بیشتر از تراز اعلام شده، DLT باشد.

۴-۳-۵ تنش فشاری در 10% تغییر شکل

تنش فشاری در 10% تغییر شکل، σ_{10} ، باید مطابق استاندارد بند ۳-۵ تعیین شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر از مقدار ارائه شده در جدول ۴ برای تراز اعلام شده، باشد.

جدول ۴: تراز ها برای تنش فشاری در 10% تغییر شکل

ویژگی kPa	تراز
≥ 90	CS(10)90
≥ 100	CS(10)100
≥ 110	CS(10)110

۵-۳-۵ مقاومت کششی عمود بر سطوح

مقاومت کششی عمود بر سطوح، σ_{mt} ، باید مطابق استاندارد بند ۳-۱۲ تعیین شود. مقدار مقاومت کششی باید در گامهای 10 kPa اعلام شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر از مقدار ارائه شده در جدول ۵ برای تراز اعلام شده باشد.

جدول ۵: تراز ها برای مقاومت کششی عمود بر سطوح

ویژگی kPa	تراز
≥ 40	TR40
≥ 50	TR50
≥ 60	TR60

۶-۳-۵ بار متتمرکز

نیروی فشاری در نقطه بحرانی، F_p ، باید مطابق استاندارد بند ۲۱-۳ تعیین و در ترازهایی با گامهای N_{50} اعلام شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر از تراز اعلام شده، $(P)_{PL}$ باشد.

۷-۳-۵ خزش فشاری

خزش فشاری، ϵ_c و کاهش ضخامت نسبی کل، ϵ ، باید پس از حداقل ۱۲۲ روز آزمون در یک تنש فشاری، σ ، ارائه شده در گامهای حداقل $1kPa$ تعیین شود و نتایج باید ۳۰ برابر برون یابی شوند تا ترازهای اعلام شده مطابق استاندارد بند ۱۱-۳ به دست آیند. خزش فشاری باید در ترازهای، i_1 ، i_2 ، و کاهش ضخامت کل باید در ترازهای، i_1 ، با گامهای $1/5\%$ در تنش اظهار شده، اعلام شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید بیش از ترازهای اظهار شده در تنش اعلام شده باشد.

یادآوری ۱- مثالهایی برای اعلام ترازها برای خزش فشاری:

تراز	زمان آزمون، روز	زمان برونویابی، سال	تنش اظهار شده، kPa	ویژگی، %
$CC(i_1/i_2\%/10)\sigma_c$	۱۲۲	۱۰	σ_c	$i_1 / i_2 \leq i$
$CC(i_1/i_2\%/25)\sigma_c$	۳۰۴	۲۵	σ_c	$i_1 / i_2 \leq i$
$CC(i_1/i_2\%/50)\sigma_c$	۶۰۸	۵۰	σ_c	$i_1 / i_2 \leq i$

یادآوری ۲- ارجاع به کد مشخصه $CC(i_1/i_2/y)$ مطابق با بند ۶ برای مثال یک تراز اعلام شده $50(2.5/2/10)$. مقداری را که بیشتر از 2% برای خزش فشاری و $2/5\%$ برای کاهش ضخامت نسبی کل که بعد از برونویابی در ۱۰ سال (یعنی ۳۰ برابر ۱۲۲ روز آزمون) تحت تنش اعلام شده $50 kPa$ نباشد را نشان می‌دهد.

۸-۳-۵ مقاومت برشی

مقاومت برشی، τ ، باید مطابق استاندارد بند ۲۰-۳ تعیین شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر از $50 kPa$ باشد.

۹-۳-۵ جذب آب

جذب آب کوتاه مدت با غوطه‌ور سازی جزئی، W_P ، باید مطابق استاندارد بند ۱۳-۳ تعیین شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید بیشتر از $0.5 kg/m^2$ باشد.

۱۰-۳-۵ انتقال بخار آب

خواص انتقال بخار آب باید مطابق استاندارد بند ۱۸-۳ تعیین شود و باید به صورت مقاومت در برابر بخار آب، Z ، اعلام شود. هیچ نتیجه آزمون، Z نباید کمتر از مقدار اعلام شده باشد.

۱۱-۳-۵ سفتی دینامیکی

سفتی دینامیکی ' s '، باید مطابق بند ۲۴-۳ بدون پیش بارگذاری تعیین شود. مقدار سفتی دینامیکی باید در ترازهایی با گامهای 1 MN/m^3 اعلام شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید بیشتر از تراز اعلام شده، SD ، باشد. برای فراوردهای دارای تراز فشرده‌گی اعلام شده (بند ۳-۵) 2 mm که اگر بار اعمال شده $> 5/0 \text{ kPa}$ باشد سفتی دینامیکی باید تحت بار اعمال شده به اضافه وزن خود صفحه مشبك، تعیین شود.

۱۲-۳-۵ قابلیت فشرده‌گی

۱۲-۳-۵ ضخامت، d_L

ضخامت، d_L ، باید مطابق استاندارد بند ۳-۵ تحت بار 250 kPa تعیین شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید از ضخامت اسمی، d_N ، انحرافی بیشتر از رواداری‌های داده شده در جدول ۳ برای کلاس برچسب گذاری شده، داشته باشد.

۱۲-۳-۵ ضخامت، d_B

ضخامت، d_B ، باید مطابق استاندارد بند ۳-۵ با یک مکث ۱۲۰ ثانیه‌ای قبل از اندازه‌گیری d_B ، تعیین شود.

۱۲-۳-۵ قابلیت فشرده‌گی، c

قابلیت فشرده‌گی، c ، باید به صورت تفاوت بین d_L و d_B تعیین شود و در ترازهایی با گامهای 1 mm اعلام شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید از تراز CP ، اعلام شده بیشتر باشد.

۱۲-۳-۶ کاهش ضخامت در دراز مدت

اگر بار اعمال شده بر صفحه مشبك بیشتر از $5/0 \text{ kPa}$ باشد، فقط فراوردهای دارای تراز قابلیت فشرده‌گی اعلام شده 2 mm که را باید استفاده کرد و کاهش ضخامت در دراز مدت آنها را باید تعیین کرد. کاهش ضخامت نسبی کل، ϵ ، باید بعد از ۱۲۲ روز از زمان آزمون در بار اعمال شده به اضافه وزن خود صفحه مشبك، مطابق استاندارد بند ۱۱-۳ تعیین شده و 30 برابر معادل 10 سال بروئیابی شود. مقدار 10 ساله نباید بیشتر از تراز قابلیت فشرده‌گی، c ، اعلام شده، شود (به بند ۳-۵-۱۲-۳-۳ مراجعه شود).

۱۳-۳-۵ جذب صدا

ضریب جذب صدا باید مطابق استاندارد بند ۳۰-۳ تعیین شود. خصوصیات جذب صدا باید مطابق استاندارد بند ۱۶-۳ با استفاده از مقادیر ضریب جذب صدای عملی، α_p ، در بسامدهای زیر: ۱۲۵ Hz، ۲۵۰ Hz، ۵۰۰ Hz، ۱۰۰۰ Hz، ۲۰۰۰ Hz و ۴۰۰۰ Hz

و مقدار تک عددی برای ضریب جذب صدای وزن یافته، α_W ، محاسبه شود. α_W و α_p ، باید با تقریب ۰/۰۵ گرد شده و در ترازهایی با گامهای ۰/۰۵ اعلام شوند. هیچ یک از نتایج آزمون α_W و α_p ، نباید کمتر از تراز اعلام شده AP و AW باشد.

۱۴-۳-۵ مقاومت در برابر جریان هوا

مقاومت در برابر جریان هوا باید مطابق استاندارد بند ۲۲-۳ تعیین شود. مقدار مقاومت در برابر جریان هوا باید در ترازهایی با گامهای 1 kPa.s/m^3 اعلام شود. هیچ نتیجه آزمونی نباید کمتر از تراز اعلام شده برای AF باشد.

۱۴-۳-۵ آزاد سازی مواد خطرناک

این بخش در دست تهیه است.

۶ روش‌های آزمون

۱-۶ نمونه برداری

آزمونهای آزمونهای باید از یک نمونه برداشته شوند که از حداقل پنج تخته $2/5 \text{ m}^2$ تشکیل شده و برای آزمونهای مورد نیاز کافی باشند. برای هر آزمون، آزمونهای باید از یک تخته برداشته شوند که حداقل 50 mm از لبهای فاصله داشته باشند.

۲-۶ تثبیت شرایط

آزمونهای باید قبل از آزمون حداقل ۲۴ ساعت در دمای $23 \pm 2^\circ\text{C}$ و رطوبت نسبی $(50 \pm 5)\%$ نگهداری شوند به جز آن که در روش آزمون مربوط بیان شده باشد. قبل از تعیین مقدار رطوبت هیچ‌گونه تثبیت شرایطی نباید انجام شود.

۳-۶ انجام آزمون

۱-۳-۶ کلیات

در جدول ۶ ابعاد آزمونهای، حداقل تعداد اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای به دست آوردن یک نتیجه آزمون و هرگونه شرایط ویژه مورد نیاز ارائه شده است.

۲-۳-۶ مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی

مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی باید مطابق استاندارد بند ۲۶-۳ یا برای فراوردهای ضخیم مطابق استاندارد بند ۲۷-۳ و تحت شرایط زیر تعیین شوند.

- در میانگین دمای ${}^{\circ}\text{C}$ $(10 \pm 0,30)$

- بعد از تثبیت شرایط مطابق بند ۶

مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی باید مستقیماً در ضخامت اندازه‌گیری شده، تعیین شوند. در صورتی که امکان آن وجود نداشته باشد باید آنها را به وسیله اندازه‌گیری‌هایی بر روی سایر ضخامت‌های فراورده تعیین کرد مشروط بر آن که:

- فراورده خصوصیات فیزیکی و شیمیائی مشابه داشته و در همان واحد تولیدی ساخته شده باشد.

- بتوان بر اساس بند ۲۷-۳ نشان داد که ضریب هدایت حرارتی در محدوده ضخامت‌هایی که محاسبه می‌شود بیش از ۲ درصد اختلاف نداشته باشد.

یادآوری - مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی را می‌توان در متوسط دمایی غیر از ${}^{\circ}\text{C}$ ۱۰ نیز اندازه‌گیری کرد مشروط بر این که دقت رابطه بین دما و خواص حرارتی به خوبی مستند شده باشد.

جدول ۶: روش‌های آزمون – آزمونهای شرایط ویژه

بعاد بر حسب میلی‌متر

شرایط ویژه	حداقل تعداد اندازه‌گیری برای بدست آوردن یک نتیجه آزمون	طول و عرض آزمون ^۱	روش آزمون	عنوان	شماره بند
-	۱	استاندارد ملی ایران EN12939 یا ۸۶۲۱	استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۲۱ یا EN12939	مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی	۱-۲-۵
-	۳	تخته با اندازه کامل	استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۳	طول و عرض	۲-۲-۵
روش ب-۲ (۲/۵±۰/۵) kPa فشار	۳	تخته با اندازه کامل	استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۴	ضخامت	۳-۲-۵
-	۳	تخته با اندازه کامل	استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۵	گونیابودن	۴-۲-۵
-	۳	تخته با اندازه کامل	استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۶	تخت بودن	۵-۲-۵
روش الف	۳	تخته با اندازه کامل یا ۲۰۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۳	پایداری ابعادی تحت شرایط آزمایشگاهی نرمال	۶-۲-۵
روش ب-۱	۳	تخته با اندازه کامل یا ۲۰۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۴	پایداری ابعادی تحت رطوبت و دمای معین	
روش ب	۵	۱۵۰×(۵×d _N)	استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۰۲	مقاومت خمشی	۷-۲-۵
-	استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹			واکنش در برابر آتش	۸-۲-۵
-	۵	۲۰۰×۲۰۰ یا ۳۰۰×۳۰۰ یا ۵۰۰×۵۰۰	EN12105	مقدار رطوبت	۹-۲-۵
-	۵	تخته با اندازه کامل	استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۱۸	چگالی ظاهری	۱۰-۲-۵
-	۳	تخته با اندازه کامل یا ۲۰۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۴	پایداری ابعادی تحت دمای مشخص	۲-۳-۵
-	۳	تخته با اندازه کامل یا ۲۰۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۴	پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین	
-	۵	۱۰۰×۱۰۰	استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۹۵	تغییر شکل تحت بار فشاری	۳-۳-۵

ادامه جدول ۶: روش‌های آزمون – آزمونهای آزمون

بعاد بر حسب میلی‌متر

شرایط ویژه	حداقل تعداد اندازه‌گیری برای بدست آوردن یک نتیجه آزمون	طول و عرض آزمونهای ^۱	روش آزمون	عنوان	شماره بند
-	۳	۱۰۰×۱۰۰	استاندارد ملی ایران ۷۱۱۷ شماره	تنش فشاری در تغییر شکل	۴-۳-۵
-	۵	۱۰۰×۱۰۰ یا ۲۰۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران ۷۱۱۹ شماره	مقاومت کششی عمود بر سطوح	۵-۳-۵
-	۵	۳۰۰×۳۰۰	استاندارد ملی ایران ۸۰۸۶ شماره	بار مرکز	۶-۳-۵
-	۳	۱۰۰×۱۰۰	استاندارد ملی ایران ۷۲۹۶ شماره	خزش فشاری	۷-۳-۵
-	۵	۲۵۰×۵۰ یا ۲۵۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران ۷۳۰۳ شماره	مقاومت برشی	۸-۳-۵
روش الف	۳	۲۰۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران ۷۱۲۰ شماره	جذب آب	۹-۳-۵
۲	۵	۱۰۰×۱۰۰	استاندارد ملی ایران ۷۲۹۹	انتقال بخار آب	۱۰-۳-۵
-	۳	۲۰۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران ۸۰۸۲ شماره	سفتی دینامیکی	۱۱-۳-۵
-	۳	۲۰۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران ۸۰۸۳ شماره	ضخامت، d_L	۱۲-۳-۵
-			استاندارد ملی ایران ۷۲۹۶ شماره	ضخامت، d_B	
-	۳	۲۰۰×۲۰۰	استاندارد ملی ایران ۷۲۹۶ شماره	کاهش ضخامت در دراز مدت	
باید گزارش شود	۱	۱۰ m ²	EN ISO 354	جذب صدا	۱۳-۳-۵
روش الف	۳	با توجه به ابعاد دستگاه	استاندارد ملی ایران ۸۰۸۵ شماره	مقاومت در برابر جريان هوا	۱۴-۳-۵
-	-	-	-	آزادسازی مواد خطرناک	۱۵-۳-۵
۱- ضخامت فراورده با اندازه کامل به جز برای بند ۸-۲-۵					
۲- استثناء: هنگامی که فراوردهای با سد بخار آب مطابق استاندارد بند ۳ آزمون می‌شوند، ضخامت آزمونه برای اندازه‌گیری برابر ضخامت سد بخار آب باضافه ۲ mm تا ۳ mm در نظر گرفته می‌شود.					
۳- در دست تهیه است.					

کد شناسایی برای فراورده باید توسط تولید کننده به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شود. این کد باید شامل تمام موارد زیر باشد، به جز هنگامی که هیچ الزامی برای یک خاصیت شرح داده شده در بند ۳-۵ وجود نداشته باشد.

ICB	واژه اختصاری تخته چوب پنبه منبسط
ISIRI.....	شماره این استاندارد ملی ایران
Ti	روادری‌های ضخامت
DS (T+)	پایداری ابعادی در دمای معین
DS (TH)	پایداری ابعادی تحت شرایط رطوبت و دمای معین
CS(10/Y)i	مقاومت فشاری در ۱۰ درصد تغییر شکل
TRi	مقاومت کششی عمود بر سطوح
PL(P)i	بار متمرکز
CC(i₁/i₂/y)σ_c	خرش فشاری
WS	جذب آب کوتاه مدت
Zi	انتقال بخار آب
SD_i	سفتی دینامیکی
CPi	قابلیت فشردنگی
AWi	ضریب جذب صدای وزن یافته
APi	ضریب جذب صدای کاربردی
AFi	مقاومت در برابر جریان هوا

مثال : کد شناسایی فراورده چوب پنبه منبسط در زیر شرح داده شده است :

ICB-ISIRI ...-T2-DS(T+)-CS(10)100-TR50-PL(P)200-WS-ZI-SD15

- تخته چوب پنبه منبسط - استاندارد ملی ایران - کلاس ضخامت T2 - تراز پایداری ابعادی در دمای معین -
 تراز تنش فشاری در ۱۰٪ تغییر شکل ۱۰۰ - تراز مقاومت کششی عمود بر سطوح ۵۰ - تراز بار متتمرکز
 ۲۰۰ - تراز جذب آب کوتاه مدت - تراز خواص انتقال بخار آب - تراز سفتی دینامیکی ۱۵

ICB	تخته چوب پنبه منبسط
ISIRI	شماره این استاندارد ملی ایران
T2	کلاس ضخامت
DS(T+)	تراز پایداری ابعادی در دمای معین
CS(10)100	تراز تنش فشاری در ۱۰ درصد تغییر شکل ۱۰۰
TR50	تراز مقاومت کششی عمود بر سطوح ۵۰
PL(P)200	تراز بار متتمرکز ۲۰۰
WS	تراز جذب آب کوتاه مدت
ZI	تراز خواص انتقال بخار آب
SD15	تراز سفتی دینامیکی ۱۵

۸ ارزیابی انطباق

تولید کننده یا نماینده مجاز وی باید مسئول انطباق فراورده خود با الزامات این استاندارد باشد. ارزیابی انطباق باید مطابق بند ۳-۲۸ انجام شود و باید براساس کنترل تولید کارخانه و آزمون های انجام شده بر روی نمونه های برداشته شده از کارخانه باشد.

اگر تولید کننده ای تصمیم بگیرد تا فراورده خود را گروه بندی کند، این کار باید مطابق بند ۳-۲۸ انجام شود. حداقل تناوب آزمون ها در کنترل تولید کارخانه باید مطابق پیوست ب این استاندارد باشد. هنگامی که آزمون غیرمستقیم استفاده می شود، همبستگی آن با آزمون مستقیم باید مطابق بند ۳-۲۸ ایجاد شود. تولید کننده یا نماینده مجاز وی برای پاسخ به یک درخواست، گواهی نامه یا اظهار نامه انطباق را در صورت لزوم باید در دسترس قرار دهد.

- فراورده‌های مطابق با این استاندارد باید به طور واضح نشانه گذاری شوند و حداقل اطلاعات زیر بر روی فراورده، برچسب یا بر روی بسته درج شود:
- نام فراورده ، یا سایر خصوصیات معرف کالا
 - نام ، علامت تجاری و نشانی تولید کننده
 - تاریخ تولید
 - نوبت کاری یا زمان تولید یا کد ردیابی
 - طبقه واکنش در برابر آتش
 - مقاومت حرارتی اعلام شده
 - ضریب هدایت حرارتی اعلام شده
 - ضخامت اسمی
 - کد شناسایی به صورتی که در بند ۷ آمده
 - نوع روکش در صورت وجود
 - طول اسمی و عرض اسمی
 - تعداد قطعات و مساحت فراورده در بسته در صورت مقتضی

۱۰ بسته بندی و نگه داری

با بسته بندی کردن مناسب باید مطمئن شد که فراورده هنگام انتبارداری، حمل و نقل و تحويل، در برابر باران و رطوبت هوا محافظت می‌شود.

پیوست الف

(الزامی)

تعیین مقادیر اعلام شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی

الف-۱ مقدمه

تولید کننده باید مقادیر اعلام شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی را تعیین کند. تولید کننده باید انطباق محصول را با مقادیر اعلام شده ثابت کند. مقادیر اعلام شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی یک فراورده مقادیر مورد انتظار این خواص در طول عمر مفید منطقی آن از نظر اقتصادی تحت شرایط نرمال است که از طریق داده‌های اندازه‌گیری شده در شرایط مرجع ارزیابی می‌شوند.

الف-۲ داده‌های ورودی

تولید کننده باید حداقل ۱۰ نتیجه آزمون برای مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی که از اندازه‌گیری‌های مستقیم داخل یا خارج کارخانه به دست آمده است را داشته باشد تا بتواند مقادیر اعلام شده را محاسبه کند. این اندازه‌گیری‌ها باید در فواصل زمانی منظمی که دوازده ماه آخر را در بر می‌گیرد انجام شود. اگر کمتر از ۱۰ نتیجه آزمون در دسترس باشد در صورتی که در حداقل ۳ سال، فراورده و شرایط تولید تغییر عمده‌ای نکند دوره زمانی را می‌توان تا به دست آمدن ۱۰ نتیجه آزمون ادامه داد.

برای فراورده‌های جدید ۱۰ آزمون مقاومت حرارتی یا ضریب هدایت حرارتی در یک دوره زمانی حداقل ۱۰ روزه باید انجام شود.

مقادیر اعلام شده باید مطابق روش داده شده در بند الف-۳ محاسبه شود و باید در فواصلی که بیش از ۳ ماه از تولید نگذشته باشد، دوباره محاسبه شوند.

الف-۳ مقادیر اعلام شده

برای به دست آوردن مقادیر اعلام شده، R_D و λ_D ، از مقادیر محاسبه شده $R_{90/90}$ و $\lambda_{90/90}$ ، باید از اصول ارائه شده در بند ۱-۲-۵ که شامل شرایط گرد کردن می‌شود، استفاده شود.

الف-۳-۱ مورده که در آن مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی اعلام می‌شود مقادیر اعلام شده، R_D و λ_D ، باید از مقادیر محاسبه شده $R_{90/90}$ و $\lambda_{90/90}$ که با استفاده از معادله‌های الف-۱، الف-۲ و الف-۳ تعیین می‌شود، به دست آید.

$$\lambda_{90/90} = \lambda_{mean} + k \times S_\lambda \quad (\text{الف-}1)$$

$$S_\lambda = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda_{mean})^2}{n-1}} \quad (\text{الف-}2)$$

$$R_{90/90} = d_N / \lambda_{90/90} \quad (\text{الف-}3)$$

الف-۳-۲ موردی که در آن تنها مقاومت حرارتی اعلام می‌شود:
 مقدار اعلام شده، R_D ، باید از مقدار محاسبه شده $R_{90/90}$ که با استفاده از معادله‌های الف-۴ و الف-۵ تعیین می‌شود، به دست آید.

$$R_{90/90} = R_{mean} - k \times S_R \quad (\text{الف-}4)$$

$$S_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (R_i - R_{mean})^2}{n-1}} \quad (\text{الف-}5)$$

جدول الف-۱- مقادیر k با فواصل روداری % ۹۰ یک طرفه با تراز اطمینان % ۹۰

k	تعداد نتایج آزمون
۲,۰۷	۱۰
۲,۰۱	۱۱
۱,۹۷	۱۲
۱,۹۳	۱۳
۱,۹۰	۱۴
۱,۸۷	۱۵
۱,۸۴	۱۶
۱,۸۲	۱۷
۱,۸۰	۱۸
۱,۷۸	۱۹
۱,۷۷	۲۰
۱,۷۴	۲۲
۱,۷۱	۲۴
۱,۷۰	۲۵
۱,۶۶	۳۰
۱,۶۲	۳۵
۱,۶۰	۴۰
۱,۵۸	۴۵
۱,۵۶	۵۰
۱,۴۷	۱۰۰
۱,۳۹	۳۰۰
۱,۳۶	۵۰۰
۱,۳۲	۲۰۰۰
برای سایر تعداد نتایج آزمون از استاندارد بند ۳۱-۳ یا درونیابی خطی استفاده کنید	

پیوست ب
(الزمی)
کنترل تولید کارخانه

جدول ب-۱- حداقل تناوب‌های آزمون فراورده

حداقل تناوب‌های آزمون ^۱			بند	
آزمون غیرمستقیم		آزمون مستقیم	عنوان	شماره
تناوب آزمون	روش آزمون			
یکبار هر ۲ ساعت	چگالی ظاهری	یکبار هر ۳ ماه و آزمون غیرمستقیم	مقاومت حرارتی - ضریب هدایت حرارتی	۱-۲-۵
-	-	یکبار هر ۲ ساعت	طول و عرض	۲-۲-۵
-	-	یکبار هر ۲ ساعت	ضخامت	۳-۲-۵
-	-	یکبار هر ۴ ساعت	گونیابودن	۴-۲-۵
-	-	یکبار هر ۸ ساعت	تخت بودن	۵-۲-۵
-	-	یکبار هر ۶ ماه	پایداری ابعادی در شرایط نرمال آزمایشگاهی	۶-۲-۵
-	-	یکبار هر ۶ ماه	پایداری ابعادی در شرایط رطوبت و دمای معین	
یکبار در روز	روش تولید کننده	یکبار در ماه و آزمون غیرمستقیم	مقاومت خمسی	۷-۲-۵
جدول ب - ۲	جدول ب - ۲	جدول ب - ۲	واکنش در برابر آتش	۸-۲-۵
یکبار در روز	روش تولید کننده	یکبار در هفته و آزمون غیرمستقیم	مقدار رطوبت	۹-۲-۵
-	-	یکبار هر ۲ ساعت	چگالی ظاهری	۱۰-۲-۵
-	-	یکبار هر ۶ ماه	پایداری ابعادی در دمای معین	۲-۳-۵
-	-	یکبار هر ۶ ماه	پایداری ابعادی در شرایط رطوبت و دمای معین	
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲	تغییر شکل تحت بار فشاری	۳-۳-۵
یکبار در روز	روش تولید کننده	یکبار در ماه و آزمون غیرمستقیم	تنش فشاری در ۱۰٪ تغییر شکل	۴-۳-۵
-	-	یکبار هر ۳ ماه	مقاومت کششی عمود بر سطوح	۵-۳-۵

ادامه جدول ب-۱- حداقل تناوب‌های آزمون فراورده

حداقل تناوب‌های آزمون ^۱		بند	
آزمون غیرمستقیم		عنوان	شماره
تناوب آزمون	روش آزمون	آزمون مستقیم	
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲	بار متمرکز ۶-۳-۵
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲	خرش فشاری ۷-۳-۵
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲ + یکبار هر سال	مقاومت بر Shi ۸-۳-۵
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲ + یکبار هر سال	جذب آب ۹-۳-۵
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲ + یکبار هر سال	انتقال بخار آب ۱۰-۳-۵
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲	سفتی دینامیکی ۱۱-۳-۵
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲	ضخامت، d_L
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲	ضخامت، d_B ۱۲-۳-۵
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲	کاهش ضخامت در دراز مدت
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲	جذب صدا ۱۳-۳-۵
-	-	آزمون نوع اولیه ^۲	مقاوت در برابر جریان هوا ۱۳-۳-۵
-	-	۳	آزاد شدن مواد خطرناک ۱۵-۳-۵

۱- حداقل تناوب آزمون که در نتایج آزمون بیان شده، باید به عنوان حداقلی برای هر خط تولید/ یا واحد تولیدی در شرایط ثابت درنظر گرفته شود. علاوه بر تناوب یاد شده فوق، آزمون خواص مربوط به فراورده، هنگامی که تغییرات یا اصلاحات انجام شده احتمالاً بر مطابقت فراورده اثرگذارد باید تکرار شود.

برای خواص مکانیکی تناوب آزمون داده شده مستقل از تغییرات فراورده است. علاوه، تولید کننده باید مقررات داخلی برای تنظیمات فرآیند مربوط به این خواص را هنگام تغییر تولید ایجاد نماید.

۲- به استاندارد بند ۲۹-۳ مراجعه شود.

۳- در دست تهیه است.

جدول ب-۲: حداقل تناوب‌های آزمون فراورده برای خصوصیات واکنش در برابر آتش

حداقل تعداد آزمون ^۱								بند			
آزمون غیر مستقیم ^۳								عنوان	شماره		
اجزاء ^{۴ و ۵}				فراورده		آزمون مستقیم ^۲		طبقه واکنش در برابر آتش	۸-۲-۵		
غیر اصلی	اصلی		روش آزمون	فراورده		روش آزمون	روش آزمون				
تناوب	روش آزمون	تناوب		تناوب	روش آزمون						
-	-	-	-	-	-	یکبار هر ۳ ماه ^۷ یا یکبار هر ۲ سال و آزمون غیرمستقیم	استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۸۱	A1 بدون آزمون ^۶			
یکبار در ساعت	وزن بر واحد سطح	یکبار هر روز ^۴ ^۸	افت حرارتی	-	-						
یکبار هر ۴ ساعت	افت حرارتی یا ارزش گرمایی	یکبار هر ۴ ساعت	افت حرارتی	-	-	یکبار هر ۲ سال و آزمون غیرمستقیم	استاندارد ملی ۷۲۷۱-۲ و استاندارد ملی ۷۲۷۱-۵ و EN13823	A1			
یکبار در ساعت	وزن بر واحد سطح	یکبار هر ساعت	چگالی ظاهری	-	-	یکبار هر ۲ سال و آزمون غیرمستقیم	استاندارد ملی ۷۲۷۱-۲ و استاندارد ملی ۷۲۷۱-۵ و EN13823	A2			
یکبار هر ۴ ساعت	افت حرارتی یا ارزش گرمایی	یکبار هر ۴ ساعت	افت حرارتی	-	-	یکبار هر ۲ سال و آزمون غیرمستقیم	استاندارد ملی ۷۲۷۱-۲ و استاندارد ملی ۷۲۷۱-۵ و EN13823	A2			
-	-	-	-	-	-	یکبار هر ماه یا یکبار هر ۲ سال و آزمون ^۹ غیر مستقیم	استاندارد ملی ۷۲۷۱-۴	B C D			
یکبار هر ۴ ساعت	افت حرارتی یا ارزش گرمایی	یکبار هر ۴ ساعت	افت حرارتی	یکبار هر روز	روش تولید کننده	یکبار هر هفته یا یکبار هر ۲ سال و آزمون غیر مستقیم	EN13823				
یکبار در ساعت	وزن بر واحد سطح	یکبار هر ساعت	چگالی ظاهری	یکبار در روز	روش تولید کننده	یکبار هر هفته یا یکبار هر ۲ سال و آزمون غیر مستقیم					
-	-	-	-	-	-	یکبار هر هفته یا یکبار هر ۲ سال و آزمون غیر مستقیم					
-	-	-	-	یکبار در روز	روش تولید کننده	یکبار هر هفته یا یکبار هر ۲ سال و آزمون غیر مستقیم					
-	-	-	-	-	-	یکبار هر هفته یا یکبار هر ۲ سال و آزمون غیر مستقیم	استاندارد ملی ۷۲۷۱-۴	E			
-	-	-	-	یکبار در روز	روش تولید کننده	-	-	F			

ادامه جدول ب - ۲: حداقل تناوب‌های آزمون فراورده برای خصوصیات واکنش در برابر آتش

- ۱- حداقل دفعات آزمون که در نتایج آزمون بیان شده، باید به عنوان حداقلی برای هر خط تولید / یا واحد تولیدی تحت شرایط ثابت درنظر گرفته شود. علاوه بر دفعات آزمون یاد شده فوق، آزمون خواص مربوط به فراورده هنگامی که تغییرات یا اصلاحات انجام شده احتمالاً بر مطابقت فراورده اثرباره باشد تکرار شود.
- ۲- آزمون مستقیم ممکن است توسط خود تولید کننده یا آزمایشگاه تائید شده انجام پذیرد.
- ۳- آزمون غیر مستقیم را همچنین می‌توان بر روی فراورده یا اجزاء آن انجام داد.
- ۴- تعاریف به شرح زیر است:
- جزء اصلی: ماده‌ای است که قسمت اصلی یک فرآورده غیر همگن را تشکیل می‌دهد. یک لایه با جرم در واحد مساحت $1/0 \text{ kg/m}^2$ یا ضخامت $\text{mm} \geq 1/0$ جز اصلی در نظر گرفته می‌شود.
- جزء غیراصلی: ماده‌ای است که قسمت اصلی یک فرآورده غیر همگن را تشکیل نمی‌دهد. یک لایه با جرم در واحد مساحت $1/0 \text{ kg/m}^2 < 1/0 \text{ mm}$ جز غیر اصلی در نظر گرفته می‌شود.
- ۵- در مورد اجزا گواهی شده، دفعات یکبار در هر تحويل جزء است.
- ۶- موادی به عنوان کلاس A واکنش در برابر آتش در نظر گرفته می‌شوند، که نیاز به آزمون (خصوصیات واکنش در برابر آتش) نداشته باشند.
- ۷- فقط برای فراورده‌های بدون روکش.
- ۸- دفعات وابسته به محصول است.
- ۹- آزمون غیر مستقیم فقط ممکن است در مواردی که فراورده در سیستم ۱ برای گواهی انطباق واکنش در برابر آتش قرار گیرد، یا دارای طرف صلاحیت‌دار که همبستگی آزمون مستقیم را تایید کند باشد.

یادآوری - همه طبقات خصوصیات واکنش در برابر آتش ممکن است برای فراورده‌های مطابق با این استاندارد کاربرد نداشته باشند.

پیوست پ

(اطلاعاتی)

مثال‌هایی برای تعیین مقادیر اعلام شده مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی برای یک فراورده یا گروهی از فراوردها

پ-۱ موردی که هم مقاومت حرارتی و هم ضریب هدایت حرارتی اعلام می‌شود.

فرض شده است که ۱۴ نتیجه آزمون ضریب هدایت حرارتی برای یک فراورده یا گروهی از فراوردها که از اندازه‌گیری‌های مستقیم مطابق بند ۶-۳-۲ و جدول پ-۱ پیوست ب بدست آمده در دسترس باشد، مطابق مثال جدول پ-۱:

جدول پ-۱: نتایج آزمون λ

λ W/(m.K)	شماره آزمون
۰.۰۳۶۶	۱
۰.۰۳۹۰	۲
۰.۰۳۸۲	۳
۰.۰۳۷۸	۴
۰.۰۴۱۰	۵
۰.۰۴۱۲	۶
۰.۰۳۹۷	۷
۰.۰۴۱۷	۸
۰.۰۴۱۵	۹
۰.۰۴۰۲	۱۰
۰.۰۴۱۷	۱۱
۰.۰۴۰۶	۱۲
۰.۰۴۰۸	۱۳
۰.۰۴۲۱	۱۴

میانگین ضریب هدایت حرارتی، میانگین عددی ۱۴ نتیجه آزمون است،

$$\lambda = 0.0401 \text{ W/(m.K)}$$

تخمین انحراف معیار از ضریب هدایت حرارتی، s_{λ} با استفاده از معادله الف-۲ پیوست الف تعیین می‌شود.

$$S_{\lambda} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{14} (\lambda_i - 0.040)^2}{14-1}} = 0.00166$$

ضریب هدایت حرارتی، $\lambda_{90/90}$ ، محاسبه شده با استفاده از معادله الف-۱ پیوست الف تعیین می‌شود، که در آن:

$$K = 1.9$$

$$\lambda_{90/90} = 0.040 + 1.9 \times 0.00166 = 0.0433 \text{ W/(m.K)}$$

ضریب هدایت حرارتی بدست آمده، $\lambda_{90/90}$ مطابق بند ۲-۵ باشد با تقریب 0.001 W/(m.K) بطرف بالا گرد شود، که نتیجه ضریب هدایت حرارتی اعلام شده برابر 0.044 W/(m.K) اعلام می‌شود، با استفاده از گام 0.001 W/(m.K) می‌توان یک مقدار بیشتر اعلام کرد.

برای یک فراورده در گروهی از فراورده‌ها با ضخامت اسمی 80 mm ، مقاومت حرارتی محاسبه شده، $R_{90/90}$ ، با استفاده از معادله الف-۳، پیوست الف تعیین می‌شود.

$$R_{90/90} = \frac{0.080}{0.044} = 1.848 \text{ m}^2 \text{ K/W}$$

مقاومت حرارتی بدست آمده، مطابق بند ۲-۵ باشد با تقریب $0.05 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ بطرف پایین گرد شود، در نتیجه برابر $1.80 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ اعلام می‌شود با استفاده از گام $0.05 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ ممکن است مقدار کمتری اعلام شود.

پ-۲ موردی که فقط مقاومت حرارتی اعلام می‌شود.

فرض شده است که چهارده نتیجه آزمون مقاومت حرارتی برای یک فراورده با یک ضخامت معین که از اندازه‌گیری‌های مستقیم مطابق بند ۳-۶ و جدول ب-۱ پیوست ب بدست آمده در دسترس باشد، مطابق مثال جدول پ-۲:

جدول پ-۲ : نتایج آزمون R

R m ² .K/W	شماره آزمون
۲/۱۹	۱
۲/۰۵	۲
۲/۱۰	۳
۲/۱۲	۴
۱/۹۵	۵
۱/۹۴	۶
۲/۰۱	۷
۱/۹۲	۸
۱/۹۳	۹
۱/۹۹	۱۰
۱/۹۲	۱۱
۱/۹۷	۱۲
۱/۸۶	۱۳
۱/۹۰	۱۴

میانگین مقاومت حرارتی، میانگین عددی ۱۴ نتیجه آزمون است،

$$R_{\text{mean}} = 1/99 \text{ m}^2.\text{K/W}$$

تخمین انحراف استاندارد از مقاومت حرارتی، s_R با استفاده از معادله الف-۴ پیوست الف تعیین می‌شود، که در آن:

$$k = 1/9$$

$$s_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{14} (R_i - 1/99)^2}{14-1}} = 0.0944$$

مقاومت حرارتی، $R_{90/90}$ ، محاسبه شده با استفاده از معادله الف-۵ پیوست الف تعیین می‌شود:

$$R_{90/90} = 1/99 - (1/90 \times 0.0944) = 1/81 \text{ m}^2.\text{K/W}$$

مقاومت حرارتی بدست آمده، مطابق بند ۵-۲-۱ باید با تقریب $0.05 \text{ m}^2.\text{K/W}$ بطرف پایین گرد شود، در نتیجه برابر $1/80 \text{ m}^2.\text{K/W}$ اعلام می‌شود با استفاده از گام $0.05 \text{ m}^2.\text{K/W}$ ممکن است مقدار کمتری اعلام شود.

ICS: 91.100.60

صفحة : ٣١
